

RUTOLAN Huile de Lin Cuite

L'Huile de lin cuite Rutolan est obtenue par l'extraction ou le pressage de graines de lin provenant de la plante du même nom. Par une polymérisation à des températures modérées et sous oxydation contrôlée, combinée avec une incorporation de catalyseurs une huile végétale se forme, claire et à séchage rapide.

APPLICATION :

Utilisée depuis des siècles pour ses caractéristiques siccatives dans la fabrication de la peinture et des mastics ou pour l'enrichissement des teintes. La peinture à base d'huile de lin est particulièrement durable, souple et est d'un brillant naturel.

Egalement utilisée pour sa haute résistance contre les intempéries comme traitement du bois, comme protection du fer contre la rouille (même le fer légèrement rouillé) et pour l'imprégnation des pierres naturelles et des tomettes en terre cuite.

L'Huile de lin cuite est aussi utilisée pour conserver les pinceaux utilisés.

MODE D'EMPLOI

- **Fabrication de la peinture et des mastics:** ajouter selon vos recettes existantes
- **Traitement du bois:** Nettoyer et dégraisser la surface d'abord avec Fluxaf® Pro-Klean!, enlever d'éventuelles couches de peintures avec le décapant écologique Fluxaf®Green. Appliquer sur le bois brut à l'aide d'un pinceau ou rouleau, laisser pénétrer pendant env. 30 minutes, enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Si nécessaire, répéter le traitement.
- **Sur le fer:** appliquer une couche fine
- **Tomettes en terre cuite et pierre naturelle:** Appliquer avec pinceau ou rouleau, laisser pénétrer pendant env. 30 minutes, enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Si nécessaire, répéter le traitement.
- **Conservation des pinceaux utilisés:** Nettoyer les pinceaux le mieux possible et les conserver-les pendus dans un pot d'huile de lin bien fermé avec un film. Pour une réutilisation des pinceaux pour une peinture acrylique, nettoyer les pinceaux à l'eau et savon de Marseille.
- Nettoyage des outils à l'essence de térébenthine ou white spirit.
- L'huile de lin cuite peut être diluée à l'essence de térébenthine.

PRECAUTIONS

Attention: Mouiller les textiles utilisés avec de l'eau et les étendre à l'air ou bien conserver-les dans un conteneur bien fermé après le traitement pour éviter tout risque d'inflammation spontanée.

SPECIALISTE DES PRODUITS PROFESSIONNELS DU SECOND-ŒUVRE

ADRESSE POSTALE ET BUREAU
RUTOLAN FRANCE SARL
82 RUE DE FENOUILLET
31200 TOULOUSE
TEL. 33 (0)5 61 13 22 22
FAX. 33 (0)5 61 14 31 31

SIEGE SOCIAL
RUTOLAN FRANCE SARL
8 BIS, RUE DE LA TRINITE
31000 TOULOUSE
RUTOLAN@RUTOLAN.COM
WWW.RUTOLAN.COM

GAMME FLUXAF®
DECAPANTS UNIVERSELS BIODEGRADABLES
PROTECTION ET NETTOYAGE DES SURFACES
ENTRETIEN & PROTECTION DU BOIS
HUILES HOLLANDAISES
MORTIER DE TOITURE FLEXIM®

Naturellement vert

BANQUE POPULAIRE N° 65321701405
BIC CCBPFRPPTLS
IBAN FR76 1780 7008 2165 3217 0140 531
TVA NR. FR 55 329 033 294
RCS TOULOUSE 329 033 294
SIRET 329 033 294 00060

RUTOLAN Huile de Lin Cuite

Caractéristiques techniques:	Huile de lin cuite
Densité, kg/m ³ 20°C	927 - 950
Viscosité, P, 25°C	0.6 – 0.9
Etat physique	Liquide
Indice de réfraction, nD 20	1.481 – 1.485
Acidité, mg KOH/g, max.	5
Coef. Iodique, min.	170
Saponification	185 - 215
Teneur en saponification, %, max	1.5
Séchage, heures	12 - 18

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. N'étant pas maître d'œuvre, il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle de notre part.

SPECIALISTE DES PRODUITS PROFESSIONNELS DU SECOND-ŒUVRE

ADRESSE POSTALE ET BUREAU
RUTOLAN FRANCE SARL
82 RUE DE FENOUILLET
31200 TOULOUSE
TEL. 33 (0)5 61 13 22 22
FAX. 33 (0)5 61 14 31 31

SIEGE SOCIAL
RUTOLAN FRANCE SARL
8 BIS, RUE DE LA TRINITE
31000 TOULOUSE
RUTOLAN@RUTOLAN.COM
WWW.RUTOLAN.COM

GAMME FLUXAF®
DECAPANTS UNIVERSELS BIODEGRADABLES
PROTECTION ET NETTOYAGE DES SURFACES
ENTRETIEN & PROTECTION DU BOIS
HUILES HOLLANDAISES
MORTIER DE TOITURE FLEXIM®

Naturellement vert

BANQUE POPULAIRE N° 65321701405
BIC CCBPFRPPTLS
IBAN FR76 1780 7008 2165 3217 0140 531
TVA NR. FR 55 329 033 294
RCS TOULOUSE 329 033 294
SIRET 329 033 294 00060